


Beyem R2 T Fast

Mortero tixotrópico monocomponente de fraguado rápido, altas resistencias y retracción compensada para pequeñas reparaciones no estructurales



EN 1504-3



Descripción detallada

BEYEM R2 T Fast es un mortero tixotrópico monocomponente de fraguado rápido, altas resistencias y retracción compensada para pequeñas reparaciones no estructurales. Formulado a base de cementos especiales, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas que proporcionan una excelente adherencia y elevadas resistencias mecánicas tanto iniciales como finales. Fibrorreforzado. Especialmente indicado para realizar pequeñas reparaciones y anclajes no estructurales. Acabado estético fino.

Ventajas

- Clase R2.
- Mortero polímero-modificado (PCC).
- Elevadas resistencias mecánicas iniciales.
- Excelente adherencia.
- Tixotrópico.
- Fibrorreforzado.
- Exento de cloruros.
- Retracción compensada.
- Interior y exterior. Superficie lista para pintar.
- Excelente trabajabilidad. Consistencia plástica y dúctil. Fácil de perfilar. Acabado fino.
- Exento de fibras orgánicas.

Usos

Reparaciones puntuales no estructurales del hormigón, relleno de cavidades y realización de medias cañas. Trabajos de reparación en aristas, cornisas, cantos de balcones y techos. Fijación rápida de elementos (marcos, premarcos, etc...). Trabajos verticales que requieren un acabado rápido y fino. Trabajos de reparación del hormigón (Principio 3, método 3.1 y 3.3 de la UNE-EN 1504-9), y conservación y restauración del pasivado (Principio 7, método 7.1 y 7.2 de la UNE-EN 1504-9) en hormigón no armado.

Soportes

Los soportes útiles para la aplicación de BEYEM R2 T Fast son, entre otros:

- Hormigón, ladrillo y bloque de hormigón no hidrofugado de cohesión $\geq 1,0$ MPa.
- Elementos prefabricados.
- Soportes convencionales a base de cemento.

Preparación del soporte

El soporte debe estar libre de polvo, aceites, desencofrantes, restos de pintura, material suelto o mal adherido y contaminantes superficiales que puedan reducir la adherencia o prevenir la succión o mojado de los materiales de reparación. Los elementos metálicos tales como las armaduras deben estar libres de óxido, mortero, polvo y otros materiales que puedan impedir la adherencia o que contribuyan a la corrosión (grado Sa21/2). Se debe eliminar el hormigón débil, dañado o deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, por medios manuales o mecánicos adecuados que no provoquen vibración ni impactos. Los soportes absorbentes se han de humedecer hasta saturación, evitando el encharcamiento y aplicando el producto cuando la superficie presente un aspecto mate. Soportes lisos, poco absorbentes o muy deteriorados deberán ser tratados mediante chorro de arena o método similar hasta obtener una superficie con garantías mínimas de rugosidad y resistencia a tracción. Rugosidad mínima de al menos 5 mm. Sobre mortero, en caso de calor o viento y/o elevada absorción, se ha de humedecer el soporte tal y como se ha indicado anteriormente, así como curar convenientemente el producto. No aplicar sobre hormigón celular, yeso, pinturas, madera, superficies de metal, plástico y materiales de poca resistencia mecánica. Se deben contemplar los requerimientos específicos de la EN 1504-10.

Modo de empleo

Amasar BEYEM R2 T Fast con aprox. 4,5 l de agua limpia por saco añadida lentamente. Amasar manual o mecánicamente hasta conseguir una mezcla adecuada y una consistencia plástica.

La aplicación debe efectuarse por medios manuales, utilizando llana o paleta, durante los ± 8 minutos posteriores al amasado. El tiempo dependerá de las condiciones ambientales y estado del soporte. El producto se ha de aplicar en espesores no superiores a 40 mm por capa (salvo anclajes), respetando las técnicas de aplicación correctas. Presionar fuertemente el mortero con la llana sobre el soporte o rellenar la cavidad en el caso de pequeños anclajes o rellenos. El acabado se realizará con la misma llana o un fratás tan pronto como el material haya comenzado a endurecer.

Indicaciones importantes

- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- No añadir agua por encima de la dosificación recomendada.

- Proteger el mortero recién aplicado de una deshidratación temprana, utilizando métodos de curado adecuados.
- No aplicar sobre yeso, metal o madera.
- No amasar más producto del que puede aplicarse dentro de su período de trabajabilidad.
- No añadir cemento, arena ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material.

Datos Técnicos

Datos de identificación y aplicación del producto

Apariencia	Polvo
Color	Gris azulado
Intervalo granulométrico	0-2 mm
Densidad de la mezcla	≈ 2010 Kg/m ³
Tiempo de vida de la mezcla	± 8 min
% Agua de amasado	± 18,0%
Espesor máximo por capa	40 mm
Rendimiento	≈ 17 Kg/m ² cm de espesor
Partida arancelaria	3824.50.90.00

Prestaciones Finales

Clasificación	R2
Adhesión	≥ 0,80 MPa
Resistencia a compresión 28 días	≥ 15,0 MPa
4h	≥ 5,0 MPa
24h	≥ 8,0 MPa
Resistencia a flexotracción 28 días	≥ 5,0 MPa
Contenido en iones cloruro	≤ 0,05 %
Absorción capilar	≤ 0,5 Kg/m ² h ^{1/2}
Compatibilidad térmica Parte 1	≥ 0,80 MPa
Reacción frente al fuego	Clase A1

Presentación y conservación del producto

BEYEM R2 T Fast se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.
Conservación: 12 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.

Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Memoria descriptiva

La reparación de elementos no estructurales como cornisas, aristas y cantos, así como la realización de pequeños anclajes se realizarán con el mortero tixotrópico monocomponente de fraguado rápido, altas resistencias y retracción compensada Beyem R2 T Fast, de la compañía Rodacal Beyem, de clase R2 según la norma EN 1504-3 y de acuerdo al Principio 3, métodos 3.1 y 3.3 y Principio 7, métodos 7.1 y 7.2 de la UNE-EN 1504-9. El rendimiento será de $\approx 17\text{Kg}/\text{m}^2$ por cm de espesor.

Instrucciones de Seguridad e Higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Certificaciones



ER-1089/1999



IDI-0004/2012



Contacto



www.rodacal.com



rodacal@rodacal.com



967 44 00 18

Nota Importante

Producto para uso profesional.

La información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual y experiencia de Rodacal Beyem S.L y se suministran de buena fe. Las características obtenidas in situ pueden variar en función de las condiciones de aplicación. En la práctica las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le quiere dar. En caso de aplicación no explícitamente prevista en el siguiente documento, corresponde a nuestros clientes informarse o proceder a la realización de pruebas previas representativas. La información que aparece en esta ficha no puede nunca implicar una garantía por nuestra parte en cuanto a la aplicación del producto. Queda denegada cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidos por el uso indebido de los productos así como por la combinación de los mismos con productos ajenos o no recomendados por Rodacal Beyem S.L. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de la Ficha Técnica u Hoja de Datos, copia de las cuales se mandará a quien la solicite.